



鳥取県土木工事施工管理基準の一部改正について（通知）

技術基準の種類: 技術管理
通知日: 平成 8 年 1 月 5 日

部内各課長殿
各土木事務所長殿
鳥取港湾事務所長殿

管第 8 2 9 号
平成 8 年 1 月 5 日

土木部長

鳥取県土木工事施工管理基準の一部改正について（通知）

平成 4 年 2 月 2 8 日付発管第 2 0 7 号で通知したこのことについて、下記のとおり一部を改正し、平成 8 年 1 月 5 日以降から適用することとしたので貴課・所職員にお知らせください。

記

- 土木工事施工管理基準
1 第 4 章品質管理アスファルト舗装プラント試験（一部改定）
2 第 4 章品質管理アスファルト舗装舗設現場試験（一部改定）

別紙
工種: アスファルト舗装
種別: プラント試験

基準									
項目	試験(測定) 種類	試験方法	様式	試験回数	品質管理規格	管理方法	処置	要 要	ウ
1	アスファルト重 量試験	アスファルト舗装 要 要	38	1日につき1回行う。	727が安定処理は指定の±1.2% を20回に1回以上の確率ではず れてはならない。 727が安定処理は指定の±0.9%を 20回に1回以上の確率ではずれ てはならない。	(1) 資料数 (試験回数) が20点 未満の場合、試験データ資料 、測定 (試験) 値一覧表を作 成する。 (2) 資料数 (試験回数) が20点 以上50点未満の場合、試験デ ータ資料、様式(1)・2 品質管 理図表、測定 (試験) 値一覧 表を作成する。	アスファルト舗装 要 要	ウ	
1	アスファルト重 量試験	アスファルト舗装 要 要	38	1日につき1回行う。 または 抽出試験	骨材累積篩差比は指定の±1.2% を20回に1回以上の確率ではず れてはならない。 727が安定処理は指定の±0.9%を 20回に1回以上の確率ではずれ てはならない。	印字記録の場合 混合物の種類ごとに毎日の品 質管理資料を算出し、午前・午 後で平均値、上限値、下限値を 明記する。また、試験データ資料 、測定 (試験) 値一覧表を作成 する。 抽出試験の場合 (1) 資料数 (試験回数) が20点 未満の場合、試験データ資料 、測定 (試験) 値一覧表を作 成する。 (2) 資料数 (試験回数) が20点 以上50点未満の場合、試験デ ータ資料、様式(1)・2 品質管 理図表、測定 (試験) 値一覧 表を作成する。	アスファルト舗装 要 要	ウ	

別紙
工種：アスファルト舗装
種別：舗設現場試験

別紙
二に
和名：アスファルト舗装
和名：アスファルト舗装
和名：アスファルト舗装

項目	試験(測定)種別	試験方法	様式	試験基準	品質管理	規格	管理方法	処置	説明
【現行】	アスファルト量抽出試験	アスファルト舗装要綱	38	コアー採取密度試験に用いた試料のうち約20%を抽出試験する。1工事1回以上	グラント試験と同じ		(1) 資料数(試験回数)が20点未満の場合、試験データ整理、整理(試験)組一覧表を作成する。 (2) 資料数(試験回数)が20点以上50点未満の場合、試験データ資料、様式(1)-2品質管理図表、測定(試験)組一覧表を作成する。	アスファルト舗装要綱	エ 30%以上 セクターで

【改正】 廃止(削除)